Scheda tecnica

DIN WEISS



Codice articolo: 368725 **Aggiornamento: 02.2022**

Colore a dispersione per interni particolarmente economico e ben coprente. Senza solventi e plastificanti, a basse emissioni, inodore. Ideale per l'applicazione su superfici estese in appartamenti ed edifici a uso pubblico. RELIUS DIN WEISS è facile da lavorare, ha una ridotta tendenza agli spruzzi ed è coprente. Altamente opaco, capace di diffusione, adesivo ed elastico.


Lavorazione interni


Pennello


Rulli


Pistole airless




Consumo 150 ml/m²



Riverniciabile dopo ca. 4 ore Completamente asciutto: dopo circa 3 giorni


Diluibile con acqua


Pulitura attrezzi con acqua



Temperatura di lavorazione non inferiore a +5°C


Conservare in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo



Codice del prodotto di GISBAU

TECHNISCHE DATEN	
Densità / peso spec.	1,60 g/cm^3
Contenuto di COV	Valore limite UE per il prodotto (Cat A/d): 30g/l Questo prodotto contiene un massimo di: < 1g/l
Indicatore di sostenibilità	• Colore in dispersione, senza solventi e plastificanti secondo VdL-RL 01, Paragr. 4.2.4. • A basse emissioni e inodore • Senza APEO • Senza sostanze attive fogging
Caratteristiche tecniche conforme a EN 13300	• Capacità coprente: Classe 2 con resa di 6,5 m² / l • Resistenza all'abrasione a umido: Classe 3 • Grado di brillantezza: altamente opaco (<5 GE a 85°) • Massima dimensione granuli: fine (< 100µ)
Composizione conforme alla Direttiva VdL Materiali di rivestimento	Dispersione di copolimero, riempitivi minerali, biossido di titanio, acqua, biocidi, additivo tensioattivo, cloromethylisothiazolinone.
Consigli per la lavorazione e gli attrezzi	• Tinteggiatura: con pennello di setole sintetiche • Rulli: con rullo da tinteggiatura (pelo medio) • A spruzzo: con dispositivo airless Rispettare i consigli del costruttore degli attrezzi e dei dispositivi.
Spruzzo airless	• Ugello: 0,015-0,021 inch • Pressione: 160-180 bar • Consistenza: Originale (diluizione possibile con max. il 3% di acqua) Non inalare l'aerosol (nebbie che si sviluppano dallo spruzzo). Rispettare le misure di sicurezza generalmente applicate.
Temperatura di lavorazione	Lavorare a temperature (di materiale, aria e superficie) non inferiori a +5°C
Tempi di asciugatura (20°C / 65% di umidità relativa dell'aria)	• Riverniciabile dopo ca. 4-5 ore • Completamente asciutto: dopo circa 3 giorni Temperature inferiori e una maggiore umidità dell'aria portano a ritardi nell'asciugatura.
Consumo per mano	Ca. 140-155 ml/m² Valore indicativo da non interpretare in modo assoluto, poiché ogni superficie possiede caratteristiche diverse che influiscono sul consumo. Per il calcolo esatto della quantità necessaria, applicare una mano di prova.
Diluizione	Prodotto pronto per l'uso Diluire secondo necessità con max. il 3% di acqua
Pulitura degli attrezzi	Lavare con acqua subito dopo l'uso
Dimensioni delle confezioni:	12,5 l
Colori	Bianco

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimertinger Straße 10 · 87700 Memmingen / Germany · T +49 (0) 8331 103-0 · F +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de

	Sfumabile con RELIUS Vollton- und Abtönfarbe
Conservazione	• Luogo asciutto, fresco, ma al riparo dal gelo • Non superare la max. temperatura di conservazione di 25°C • Tenere ben chiuse le confezioni aperte e utilizzare in tempi rapidi il prodotto. • In caso di temperature più basse tenere il materiale a ca. 20°C prima della lavorazione (acclimatare)
Contrassegno di pericolo	Vedi scheda dati di sicurezza
Codice del prodotto	BSW20

Pretrattamento
Il sottofondo deve essere rigido, pulito, asciutto, privo di grasso, cera, silicone e polvere (vedi VOB, Parte C, DIN 18363, in particolare 3.1.1). Fare inoltre riferimento anche alle schede tecniche del BFS (Bundesausschuss für Farbe und Sachwertschutz), 60528 Francoforte.

Sottofondo/supporto di verniciatura
Sottofondi nuovi:
Rimuovere le impurità e pulire la superficie. Rimuovere eventuali parti sinterizzate. Non è necessario alcun pretrattamento in caso di sottofondi rigidi e assorbenti in maniera uniforme. Intonaci leggermente farinosi e strati sinterizzati sulla superficie contribuiscono tuttavia a ridurre l'adesione. Questo può avvenire tramite procedura di fluatazione o, nel caso di strati sinterizzati, tramite rimozione meccanica. Occorre quindi dare una mano di fondo al sottofondo.

Sottofondi vecchi:
Pulire a fondo la superficie, a umido o a secco. In caso di formazione di funghi è necessaria una pulitura meccanica accurata nonché il trattamento successivo con RELIUS FUNGOSAN PRIMER. Per i sottofondi con crepe consigliamo i nostri sistemi di rivestimento specifici. Rimuovere parti di vernice staccate, vernici e rivestimenti vecchi non compatti ed effettuare la successiva pulitura (meccanica o con mezzi abrasivi idonei). In caso di sottofondi con macchie di nicotina, acqua, fuliggine o grasso si consiglia di ricorrere ai prodotti isolanti (RELIUS ISOLATA W, RELIUS ISOLATA L).

Sottofondo	**Pretrattamento**	**Fondo**
Intonaco nuovo PG I, II, III conforme a DIN 18550 CS II, CS III, CS IV conforme a DIN EN 998-1	Vedi "Pretrattamento del sottofondo" (Fare riferimento al Foglio tecnico BFS Nr. 10)	RELIUS TIEFGRUND E.L.F., incolore RELIUS TIEFGRUND E.L.F., bianco/LC
Intonaco vecchio PG I, II, III conforme a DIN 18550 CS II, CS III, CS IV conforme a DIN EN 998-1	Dopo l'asciugatura delle zone di intonaco nuovo effettuare la procedura di fluatazione e il lavaggio successivo (Fare riferimento al Foglio tecnico BFS Nr. 10)	RELIUS TIEFGRUND E.L.F., incolore RELIUS TIEFGRUND E.L.F., bianco/LC
Intonaci a base di gesso e intonaci pronti di PG IV Stucco a base di gesso	Pulire e spolverare (Fare riferimento al Foglio tecnico BFS Nr. 10)	RELIUS TIEFGRUND E.L.F., incolore RELIUS TIEFGRUND E.L.F., bianco/LC In caso di pannelli in cartongesso ingialliti con RELIUS ISOLATA W
Pannelli in cartongesso Pannelli da costruzione in gesso	Stuccatura fino alla finitura superficiale richiesta (Q1 - Q4) Rimuovere accumuli di stucco (Fare riferimento al Foglio tecnico BFS Nr. 12)	RELIUS TIEFGRUND E.L.F., incolore RELIUS TIEFGRUND E.L.F., bianco/LC In caso di pannelli in cartongesso ingialliti con RELIUS ISOLATA W
Calcestruzzo	Eliminare le impurità usando olio per disarmo, grasso e cera mediante lavaggi con schiuma per fluatazione oppure con getti di vapore. Coprire difetti, pori e cavità con RELIUS FÜLL- UND PLANSPACHTEL FP 60.	RELIUS TIEFGRUND E.L.F., incolore RELIUS TIEFGRUND E.L.F., bianco/LC
Calcestruzzo poroso	Vedi "Pretrattamento del sottofondo"	RELIUS TIEFGRUND E.L.F., incolore RELIUS TIEFGRUND E.L.F., bianco/LC
Fibrocemento	-	RELIUS TIEFGRUND E.L.F., incolore RELIUS TIEFGRUND E.L.F., bianco/LC
Muratura faccia a vista in pietra	In caso di nuova muratura prevedere un	RELIUS TIEFGRUND E.L.F., incolore

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimertinger Straße 10 · 87700 Memmingen / Germany · T +49 (0) 8331 103-0 · F +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de

arenaria calcarea	tempo di asciugatura di almeno 3 mesi. La stuccatura deve essere perfetta. (Fare riferimento al Foglio tecnico BFS Nr. 2)	RELIUS TIEFGRUND E.L.F., bianco/LC
Muratura faccia a vista in mattoni	Pulire e spolverare	RELIUS TIEFGRUND E.L.F., incolore RELIUS TIEFGRUND E.L.F., bianco/LC
Pannelli in legno, fibra dura, truciolato e compensato	Lavorare conformemente i pannelli cerati	RELIUS ISOLATA W
Vernici e colori in dispersione solide e vecchie	Irruvidire o lisciviare le superfici lucide	RELIUS TIEFGRUND E.L.F., incolore RELIUS TIEFGRUND E.L.F., bianco/LC
Intonaci solidi in resina sintetica e colori in dispersione opachi	Vedi "Pretrattamento del sottofondo" In caso di sottofondi già verniciati più volte, predisporre una superficie di prova e verificare l'adesione.	RELIUS TIEFGRUND E.L.F., incolore RELIUS TIEFGRUND E.L.F., bianco/LC
Vernici vecchie a base di colori minerali e calcarei	Per quanto possibile, rimuovere meccanicamente e spolverare le superfici	RELIUS TIEFGRUND E.L.F., incolore RELIUS TIEFGRUND E.L.F., bianco/LC
Vernici con colori a colla	Lavare a fondo	Vedi sottofondo corrispondente
Carte da parati in carta non verniciate, ruvide, impresse a stampa o a rilievo, così come tessuti in fibra di vetro	Di norma non è necessario alcun pretrattamento	-
Carte da parati non aderenti	Rimuovere i residui. Chiudere i buchi con riempitivo o stucco per parete	Vedi sottofondo corrispondente

Ciclo di verniciatura:
Mano di fondo
Vedi tabella

Ultima mano:
1-2 x RELIUS DIN WEISS non diluito o diluito con max. il 3% di acqua.

Avvertenze
Provvedere a un'adeguata ventilazione durante e dopo la lavorazione in ambienti interni. In caso di lavorazione a spruzzo tenere presente quanto segue: Non inalare l'aerosol (nebbie che si sviluppano dallo spruzzo). Tenere lontano dalla portata dei bambini. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente con acqua pulita. Evitare di mangiare, bere e fumare durante l'utilizzo del prodotto. Non disperdere nelle fognature, in acqua o nel suolo. Sulle superfici continue utilizzare esclusivamente materiale con lo stesso numero di lotto. Rispettare le misure di sicurezza generalmente applicate. Per le segnalazioni dei rischi e le avvertenze di sicurezza consultare la scheda dei dati di sicurezza.
Nelle sfumature possono verificarsi, nel corso del tempo, cambiamenti delle sfumature tra le superfici esposte alla luce e non esposte alla luce (ad es. quadri, mobili ecc.). Durante il rivestimento di mastici in acrilico/per fughe possono formarsi delle crepe e/o sbiadimento nella vernice. I segni delle migliorie, delle riparazioni o delle lavorazioni successive sulle superfici dipendono da diversi fattori e, come da Foglio di istruzioni tecniche del BFS (Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e. V. di Francoforte) n. 25, sono quindi inevitabili anche utilizzando il mastice originale.

Smaltimento:
Sono riciclabili solo i contenitori vuoti. I resti di materiale secco possono essere smaltiti con i normali rifiuti domestici o come rifiuti di cantiere. Smaltire i resti fluidi di colori/vernici a base d'acqua presso un punto di raccolta di colori/vernici vecchie secondo il Nr. EAK 080112.

Le informazioni contenute nel presente documento si basano sulle nostre attuali conoscenze ed esperienze. Tuttavia, considerata la molteplicità di fattori che possono influenzare la lavorazione e l'utilizzo dei nostri prodotti, le suddette indicazioni non esonerano l'acquirente dall'obbligo di eseguire personalmente verifiche e prove in vista dell'impiego dei prodotti. Le nostre indicazioni non forniscono alcuna garanzia di specifiche proprietà o idoneità di un prodotto per una concreta destinazione d'uso. Tutte le descrizioni, i disegni, le foto, i dati, i rapporti, i pesi, ecc. contenuti in questo documento hanno uno scopo puramente informativo; possono essere modificati senza preavviso e non rappresentano le caratteristiche dei prodotti (specifiche dei prodotti) concordate per contratto. Il destinatario dei nostri prodotti ha l'obbligo di rispettare eventuali diritti di proprietà, disposizioni e normative vigenti. La stampa del presente documento sostituisce tutti i precedenti fogli tecnici.

RELIUS Farbenwerke GmbH · Heimertinger Straße 10 · 87700 Memmingen / Germany · T +49 (0) 8331 103-0 · F +49 (0) 8331 103-277 · www.relius.de